

2.3.2.1

Om de criteria voor nitrocellulose te bepalen moet de Bergmann-Junk test of de methyl violet papier test in het Manual of Tests and Criteria Appendix 10 worden uitgevoerd (zie Hoofdstuk 3.3, bijzondere bepalingen 393 en 394).

Als er twijfel bestaat of de ontbrandingstemperatuur duidelijk hoger is dan 132 °C (Bergman-Junk) of 134,5 °C (methyl violet papier), dan moet de proef die is beschreven in 2.3.2.5 eerst worden uitgevoerd. Als de ontbrandingstemperatuur hoger is dan 180 °C of als de ontbrandingstemperatuur van nitrocellulose in zachte vorm hoger is dan 170 °C kunnen beide testen veilig worden uitgevoerd.