

2.3.2.3

Vóór het drogen volgens 2.3.2.2 hierboven moet weekgemaakte cellulose onderworpen worden aan een voordroging in een goed geventileerde stoof, waarvan de temperatuur op 70°C is ingesteld, totdat het massaverlies per kwartier minder dan 0,3% van de oorspronkelijke massa bedraagt.